

Ürün Teknik Veri Sayfası

FTA/ATEXP/069
Rev.15 - 18/04/05
Sayfa 1/2

VERCUIVRE S

TANIM VE UYGULAMA ALANI

Bu ürün, genişmeyi dengelemek için ısıya dayanıklı kabartmalı bakır metalik yüzeyle kaplanmış, donatılı elastomerik bitümlü membran tabakası.

Bu ürün, üzerinde yürünemeyen çatılarda 2 katlı kendinden korumalı su yalıtım sisteminin en üst tabakası olarak veya parapetler, dereler, penetrasyonlar ve diğer çatı detayları için çatı membranı olarak kullanılabilir. Bu ürün, her durumda şirketimiz tarafından onaylanan ilgili teknik spesifikasyonlara uygun olarak kullanılmalıdır.

ÜRÜNÜN BİLEŞENLERİ

Ana yüzey	Kabartmalı bakır folyo
Boyuna bindirme	Isıyla eriyebilen film
Karışım	Modifiye SBS (Stiren-Bütadien-Stiren) elastomerik bitüm
Donatı	Cam ızgaralı cam mat.
Alt yüzey	Isıyla eriyebilen film

EBATLAR

Boylamsal kenarın nominal kalınlığı (mm)	3.7
Ana yüzeyin nominal kalınlığı (sadece bilgi için) (mm)	3,7 (sözleşme değildir)
Boylamsal kenarın nominal genişliği (mm)	70
Nominal rulo uzunluğu ve genişliği (m)	8 x 1

PERFORMANSLAR

TEST TÜRÜ	Referans Normu	Birimler	Ortalama değerler
Maksimum gerilme mukavemeti	EN 12 311-1: 1999	N/50mm	900 x 900
Maksimum uzama	EN 12 311-1: 1999	%	4 X 4
Düşük ısıda esneklik	EN 1109	°C	≤ - 15 (çapraz yön)
Isı akışı testi	EN 1110	°C	≥ 100
Boyutsal kararlılık	EN 1108	mm/m	≤ 2
Statik delinme mukavemeti	EN 12730	kg	5
Yangın dayanımı		M1	

ISO 9001 REFERANS BELGESİ

. Şirketimize Fransa'daki bütün tesisleri için ISO 9001 sertifikası verilmiştir.

. Teknik Sözleşme VERMETAL ISO 9001 referans belgesidir.



Ürün Teknik Veri Sayfası

FTA/ATEXP/069
Rev.15 - 18/04/05
Sayfa 2/2

AMBALAJLAMA

Kamyon paleti başına rulo miktarı	24
Konteynır paleti başına rulo miktarı	27
Tahta kutu başına rulo miktarı	25
Nominal ağırlık / m ² (kg/m ²)	4.75
Nominal ağırlık / rulo (kg)	38.5

UYGULAMAYLA İLGİLİ ÖZELLİKLER

Kullanım	Ürün kullanımıyla ilgili özellikler ZSA STANDART'ında belirtilmiştir.
Uygulama	Ürün uygulamasıyla ilgili genel özellikler ZTA STANDART'ında belirtilmiştir.
Bindirme yerleri	Bindirme yerleriyle ilgili mevcut yapı uygulamaları ZRA STANDART'ında belirtilmiştir.
Eğimler	Eğimli yüzeylerle ilgili mevcut yapı uygulamaları ZPA STANDART'ında belirtilmiştir.

EK BİLGİ

Ürün Açıklaması	
Değerler	Ebatlar bölümünde verilen değerlerden biri boylamsal yön diğeri çapraz yöndür.
Toleranslar	Standart testlerden elde edilen ortalama değerler genel üretim şekillerine bağlıdır. Belirtilen ortalama değerler UEAtc standardına ve prEN13707'ne uygundur. Nominal değer toleransları UEAtc standartlarına uygundur. Bazı küçük değişikliklerde, çeşitli üretim tesislerden elde edilen ortalama değerler dikkate alınır.
Değişiklik(ler)	Deneysel ve teknolojik gelişmelerin sonucuna bağlı olarak şirketimiz, ürünün bileşenlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Bu ürün veri sayfası bir önceki baskının yerine geçer. Güncellenmiş teknik veri sayfası için teknik departmanımızla temasa geçin.
Tehlike Sınıflandırması	Uluslar arası yönetmeliğe göre tehlikeli olarak sınıflandırılmaz. (ADR, RID, IATA, ve RTMDR)
Muhtelif	Bu doküman sadece su yalıtımına ilişkin bir ürünün teknik veri sayfasıdır. Lütfen ilgili teknik anlaşmaya bakınız ve sorularınız için teknik departmanınızla temasa geçiniz.
Depolama	Bu ürün rulolar halinde ambalajlanarak palete veya ahşap kutuya dik olarak yerleştirilir. Ürün, dikey şekilde ve ısı kaynaklarından uzakta depolanmalıdır.